



S BOND FLEX



Однокомпонентный высокоэластичный клей на основе SiMP для деревянных напольных покрытий

S-Bond Flex - готовый к применению, однокомпонентный, упругоэластичный клей для деревянных напольных покрытий на основе разработанного компанией NPT SiMP (Silyl Modified Polymer - силан-модифицированный полимер).

S-Bond Flex обеспечивает защиту от влаги благодаря низкой паропроницаемости, а также улучшает звукоизоляцию. Продукт не содержит изоцианатов, растворителей и обладает очень низким уровнем эмиссии согласно протоколам EMICODE EC 1PLUS и EUROFINS IAC GOLD. Совместим с системой «теплый пол».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Многослойный паркет до 200 мм согласно EN 13489:2003
- Массивный паркет шириной до 160 мм с технологией шип/паз согласно EN 13226:2009
- Мозаичный паркет согласно EN 13488:2003
- Массивный лампаркет согласно EN 13227:2003
- Индустриальный паркет согласно EN14761:2006 + A1:2008
- Подходит для всех пород древесины согласно UNI EN 13556.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Готов к использованию, не требует смешивания
- Экологичный – не содержит изоцианатов и растворителей, без запаха
- Быстрое первоначальное схватывание
- Снижает поперечное напряжение между напольным покрытием и основанием
- Упругоэластичный клей с эффектом снижения ударного шума
- Совместим с системой «теплый пол»
- Соответствует требованиям ISO 16283 (снижение ударного шума) : 43 дБ
- Низкая паропроницаемость WVT по DIN 52615 : <0,69 (может работать, как паробарьер)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Химическая основа: SiMP (силан-модифицированный полимер)

Цвет: дуб

Рабочее время: 50 минут (при t^0 - 23°C и ОБВ* 50-60%)

Легкие нагрузки: 12 часов

Шлифовка: 36 часов

Расход: от 900 г/м² до 1400 г/м² - для деревянных напольных покрытий

Температура нанесения: от +5°C до +40°C

Термостойкость клеевого шва: от -40°C до +100°C

NPT srl - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di DGL International (UK) LTD

Headquarter

Via Guida Rossa n. 2 -
Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
Tel.: +39 051969109
P. IVA: 03467421206

Production & R&D

Via Stazione 12
27030 Villanova D'Ardenghi (PV) - Italy
Tel.: +39 0382400140

Organizzazione con Sistema di Qualità
certificato ISO 9001 da IMQ spa



www.nptsrl.com

НАНЕСЕНИЕ

Основание должно быть без дефектов, ровным, сухим, без трещин, чистым и свободным от материалов, которые могут ухудшить адгезию. Перед началом работ удалить рыхлые фрагменты основания, остатки выравнивающего состава. Цементные и кальцево-сульфатные основания должны быть отшлифованы (зерно 16-24) и полностью обеспылены с помощью промышленного пылесоса. Максимально допустимое значение остаточной влажности для цементной и бетонной стяжки – 2%СМ (с подогревом – 1,8% СМ), для ангидридной наливной стяжки – 0,5%СМ (с подогревом – 0,3%СМ). При использовании U-PRIMER 150 для упрочнения цементных стяжек произведите укладку напольного покрытия в течении 36 часов.

Нанесите клей ровным слоем с помощью зубчатого шпателя. Производите укладку напольного покрытия в течении рабочего времени. Укладка паркета должна производиться в соответствии с действующими отраслевыми нормативами. Деревянные планки необходимо устанавливать с достаточным прижимом для обеспечения надёжного контакта между древесиной и клеевым слоем. Неиспользованный продукт изолируйте от контакта с влагой и воздухом. Легкие нагрузки возможны через 12 часов, шлифовка через 36 часов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Инструменты следует очистить ацетоном или иным растворителем. До отверждения материал можно очистить при помощи бумажного полотенца или тряпки. После отверждения продукт может быть удалён только механическим способом. Избегайте контакта с кожей, при работе с продуктом. Используйте перчатки из латекса и резины. При попадании на кожу немедленно удалите материал с загрязненного участка и промойте водой с мылом.

ФАСОВКА, ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Фасовка 16 кг (пластиковое ведро), 7 кг (2 фольгированных пакета в ведре). Клей хранится в закрытой упаковке при температуре от + 10°C до + 25° С. Температура не должна превышать 25°C в течение длительного времени хранения. При частичном использовании содержимого упаковку следует как можно быстрее плотно закрыть, ограничив доступ воздуха в ёмкость, и использовать в максимально короткое время. Защищать от проникновения влаги. Срок годности в оригинальной закрытой упаковке 12 месяцев с даты производства.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в настоящем техническом листе, основана на наших текущих знаниях и опыте, не может рассматриваться как гарантия, поскольку на рынке присутствуют различные материалы, а условия применения находятся вне нашего прямого контроля и надзора.

NPT srl - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di DGL International (UK) LTD

Headquarter

Via Guida Rossa n. 2 -
Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
Tel.: +39 051969109
P. IVA: 03467421206

Production & R&D

Via Stazione 12
27030 Villanova D'Ardenghi (PV) - Italy
Tel.: +39 0382400140

Organizzazione con **Sistema di Qualità**
certificato ISO 9001 da IMQ spa



www.nptsrl.com