

## SPC BOND

Однокомпонентный, готовый к применению, клей без содержания растворителей, изоцианатов на основе SMP полимера для укладки SPC, LVT, MSPC, WPC и пробки на впитывающие и не впитывающие основания, а также на стены благодаря высокой первоначальной склеивающей способности. Клей обладает превосходной влагостойкостью, эластичностью, устойчивостью к влаге. Продукт легко удаляется с финишной поверхности механическим путем даже после полимеризации. Эластичность SPC BOND обеспечивает гибкость, намного превосходящую расширение SPC, эффективно поглощая механические нагрузки. Совместим с системой «теплый пол».



## ПРИМЕНЕНИЕ

- LVT
- SPC
- MSPC
- WPC
- пробковое покрытие

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### СВОЙСТВА



#### Внешний вид

бежевая тиксотропная паста



#### Химическая основа

SMP полимер

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



#### Расход

350г/м<sup>2</sup> - шпатель А2  
500-700 г/м<sup>2</sup> - шпатель В1



#### Температура нанесения

от +10°C до 25°C

### ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



#### Рабочее время

50 минут при t 23°C и 50-60% ОВВ\*



#### Легкие нагрузки

18 часов



#### Полный набор прочности

через 72 часа

### ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА



#### Срок хранения

12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке



#### Очистка

Свежий клей удалите при помощи бумаги или ткани, используйте средство для удаления клея. После отверждения клей удаляется только механическим путем



#### Упаковка

5 кг в пластиковом ведре

\*Высокая температура и высокая относительная влажность воздуха (ОВВ) ускоряют время отверждения клея, при этом сокращается его рабочее время. Низкие значения температуры и ОВВ замедляют отверждение клея и продлевают рабочее время.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть без дефектов, ровным, сухим, без трещин, чистым и свободным от материалов, которые могут ухудшить адгезию. Перед началом работ удалить рыхлые фрагменты основания, остатки выравнивающего состава. Цементные и кальце-сульфатные основания должны быть отшлифованы (зерно 16-24) и полностью обеспылены с помощью промышленного пылесоса. Максимально допустимое значение остаточной влажности для цементной и бетонной стяжки – 2%СМ (с подогревом – 18%СМ), для ангидридной наливной стяжки – 0,5%СМ (с подогревом – 0,3%СМ). Совместим с грунтами линейки **PROBOND: PRIMER D PLUS, PU PRIMER SF**.

### НАНЕСЕНИЕ

**После вскрытия ведра удалите защитную плёнку и затвердевший клей по краям.**

**Укладка LVT:** нанесите клей на основание с помощью шпателя ТКВ А2. Производите укладку в течение рабочего времени клея - 40 минут до того, как клей заветрится. Плотно прикатайте покрытие к основанию для удаления остаточного воздуха и полного контакта покрытия с клеем.

**Укладка SPC, MSPC и WPC:** нанесите клей на основание с помощью шпателя ТКВ В1. Производите укладку в течение рабочего времени клея - 40 минут до того, как клей заветрится. Плотно приложите покрытие к основанию для удаления остаточного воздуха и полного контакта покрытия с клеем.

**Укладка пробкового покрытия:** нанесите клей на основание с помощью шпателя ТКВ А2. Производите укладку в течение рабочего времени клея - 40 минут до того, как клей заветрится. Плотно прикатайте покрытие к основанию для удаления остаточного воздуха и полного контакта покрытия с клеем.

**Важно! При работе с основаниями, не впитывающими влагу:** нанесите SPC BOND соответствующим зубчатым шпателем. Подождите 5 – 10 минут (в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении) перед укладкой покрытия. Убедитесь, что относительная влажность окружающей среды составляет не менее 40-50%, в идеале - 50-65%, чтобы гарантировать надлежащее наличие влаги для полимеризации. Далее приступайте к укладке SPC, MSPC или LVT, идеальное время для укладки - в течение 10-20 минут. Остатки использованного клея изолируйте от контакта с воздухом, плотно накрыв клей полиэтиленовой пленкой или фольгой под защитной крышкой. При первом вскрытии банки на поверхности клея возможно образование тонкой полимеризовавшейся пленки (корочки). Это является нормальным явлением для силановых клеев и не влияет на свойства продукта. Перед началом работы аккуратно удалите образовавшуюся пленку, не перемешивая ее с основной массой клея.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не допускайте перерасхода клея, особенно на невпитывающих основаниях.
- За несколько часов до укладки LVT извлеките приклеиваемое покрытие из упаковки, разложите его на полу, чтобы уменьшить его натяжение и дать ему акклиматизироваться к рабочей среде.
- Наносите достаточное количество клея, чтобы обеспечить полный контакт напольного покрытия с основанием.

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Работая с клеем SPC BOND, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки. При попадании клея на кожу или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Храните клей в недоступном для детей месте. Следуйте инструкциям производителя, указанным в паспорте безопасности.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Клей должен храниться в закрытой упаковке при температуре от +5°C до 25°C. При частичном использовании продукта упаковку требуется как можно быстрее герметично закрыть, ограничив доступ воздуха в емкость и использовать в максимальное короткое время. Защищайте от проникновения влаги и воды. Срок годности 12 месяцев.

Информация об изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе. Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе с клеем. Перед применением клея рекомендуется провести пробное склеивание. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.

