

IZOPUR 2K

Двухкомпонентный полиуретановый клей, без содержания растворителей, аминов и эпоксидов. Применяется для приклеивания инженерного, штучного, мозаичного паркета, а также для массивной доски на все виды абсорбирующих и неабсорбирующих оснований. Совместим с системой "теплый пол". Идеальное соотношение цены и качества. Для внутренних работ.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Многослойный паркет согласно EN 13489:2003
- Массивный паркет с технологией шип/паз согласно EN 13226:2009
- Мозаичный паркет согласно EN 13488:2003
- Массивный лампаркет согласно EN 13227:2003
- Индустриальный паркет согласно EN14761:2006 + A1:2008

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА



Внешний вид

А - бежевая густая паста
В - коричневая жидкость



Химическая основа

полиуретановая смола



Соотношение смешивания

A:B = 10:1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Расход

800-900 г/м² - шпатель В3
1000-1500 г/м² - шпатель В 11



Температура нанесения

от +15°C до +25°C

ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА



Срок хранения

18 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке



Очистка

Свежий клей удалите при помощи бумаги или ткани, используйте средство для удаления клея. После отверждения клей удаляется только механическим путем



Упаковка

10 (9,1+0,9) кг

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Жизнеспособность смеси

60 минут при t 23°C и 50-60% ОВВ*



Рабочее время

90 минут при t 23°C и 50-60% ОВВ*



Шлифовка

через 24-48 часов



Легкие нагрузки

через 12 часов

Полный набор прочности

через 72 часа

*Высокая температура и высокая относительная влажность воздуха (ОВВ) ускоряют время отверждения клея, при этом сокращается его рабочее время. Низкие значения температуры и ОВВ замедляют отверждение клея и продлевают рабочее время.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть сухим ровным, механически прочным, очищенным от пыли, песка, краски, воска, масла, гипса. Остаточная влажность цементного основания не должна превышать 2 CM%(с подогревом - 1,8%), а для ангидридных оснований максимум до 0,5 CM%(с подогревом - 0,3%). Выбоины и поверхностные трещины на цементных основаниях должны быть отремонтированы с помощью синтетического раствора, полученного путём смешивания грунтовки с кварцевым песком. Неровные основания должны быть выровнены самовыравнивающимися составами с высокими прочностными характеристиками. Совместим с грунтами линейки **PROBOND: PRIMER D PLUS, PU PRIMER SF.**

НАНЕСЕНИЕ

Смешайте компонент А с компонентом Б и тщательно перебивайте электрическим миксером с максимальной скоростью до 300 об/мин до получения однородной массы. Любые изменения пропорций ставят под угрозу качество материала, в том числе и его время высыхания. Смешивание компонентов допускается только полными объемами.

Нанесите клей ровным слоем с помощью зубчатого (В3 или В11) шпателя. Производите укладку напольного покрытия в течении рабочего времени клея. Укладывайте паркет слегка надавливая на него, и следите за тем, чтобы клей не попал на кромку покрытия. Легкие нагрузки допустимы после 12 часов после приклеивания, шлифовка через 24-48 часов. Окончательная прочность соединения достигается не ранее чем через 72 часа после приклеивания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносите достаточное количество клея, чтобы обеспечить полный контакт паркетных планок с основанием.
- Учитывайте открытое время клея – время, в течение которого можно укладывать паркет на нанесенный клей. Не наносите клей на слишком большую площадь за один раз.
- Не подвергайте паркет нагрузкам до полного высыхания клея.
- При укладке деревянных настилов оставляйте расстояние около 1 см по периметру помещения (расширительный шов) для сезонного движения деревянных настилов.
- Клей не содержит воды, таким образом, на него можно стелить все виды и линейные размеры деревянных настилов из большинства пород (экзотических, европейских).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Компонент А безвреден, компонент В может оказать раздражающие действия при прямом контакте с глазами и кожей. Работая с клеем IZOPUR 2K, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки. При попадании клея или компонента В на кожу немедленно промойте загрязненный участок большим количеством воды, при попадании на глаза также промойте водой и обратитесь к врачу. Храните клей в недоступном для детей месте. Следуйте инструкциям производителя, указанным в паспорте безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Клей должен храниться в закрытой упаковке при температуре от +5°C до 25°C. Защищайте от проникновения влаги и воды. Срок годности 18 месяцев. Допускается транспортировка при температуре до -20°C не более 2-х недель. После дать клею самостоятельно разморозиться при комнатной температуре в течении 2-х дней.

Информация об изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе. Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе с клеем. Перед применением клея рекомендуется провести пробное склеивание. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.

